NETIS 掲載期限終了技術
“登録番号：CB-010039-VE”
設計比較対象技術・活用促進技術

防草シート

チガヤシート

チガヤシートは高密度で、頑固な強壮雑草
“チガヤ”“ヨシ”“ススキ”“セイタカアワダチソウ”の
芽と根をシャットアウト!!

アスファルトを突き抜けた
チガヤの芽

チガヤテープ併用

法尻部ハリケーンネット使用
道路法面

道路法面

※ピン部保護資材はチガヤテープを推奨します。

特　長

- **柔剛２層構造・優れた耐久性**

  ★高密度不織布
  出芽貫通抵抗性に優れ、強壮雑草の突き抜けを抑止。

  ★柔不織布
  ピン打設部の裂けを抑制し、高密度不織布層を紫外線劣化からまもる。
  スリップしにくく、シート上での作業性に優れる。

- **適度な透水性・通気性**　降雨による水たまりができない。
- **リサイクル素材**　一部リサイクル品を使用し、環境に優しい。
- **除草管理コスト削減**　除草作業の軽減と危険回避。

株式会社白崎コーポレーション

材　質	ポリエステル不織布 ＋ 高密度ポリエステル長繊維不織布 （密度 0.4g ／㎤ハード層付 二層構造）

物性

項　　目		物性値	試験方法
質量（g ／㎡）		310 以上	JIS L 1908
厚さ（mm）押圧荷重 2kPa {20gf ／㎠}		2.0 以上	JIS L 1908
引張強さ（N ／ 5cm）{kgf ／ 5cm}	タテ	600 {61.2} 以上	JIS L 1908
	ヨコ	400 {40.8} 以上	JIS L 1908
遮光率（%）		99.9 以上	JIS L 1055 A法
透水係数（cm ／ sec）		4.0 × 10^{-2} 以上	JIS A 1218 準用※1

※1　透水係数は、JIS L 1908　押圧荷重 2 kPa { 20gf ／㎠ } 時の試験結果を用いて算出

規格

品番	色	幅	長さ	面積
CGR100	グリーン	1.0 m	25 m	25 ㎡
CGR200	グリーン	2.0 m	25 m	50 ㎡
CBR100	ブラウン	1.0 m	25 m	25 ㎡
CBR200	ブラウン	2.0 m	25 m	50 ㎡

専用補助資材

品　名	色	規　格
チガヤテープ	グリーン※1	10cm×25m※2

※1　チガヤシート (ブラウン) には、粘着テープ (ブラウン) をご使用ください。
※2　□10cm×10cm にスリット加工も承っております。(加工代別途)

使用後の目立たない仕上がり

表層にチガヤシートと同素材を使用することにより、使用後はチガヤシートと同化。

チガヤテープ

粘着テープ　チガヤテープ

チガヤテープ使用 (赤枠内)

株式会社白崎コーポレーション
グリーンナップ事業部 本社／〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町 11-23