




施工手順・
参考資料は
こちら

ジオグリーン

防草

建設物価
掲載品

厚さ4mmのポリエステル不織布防草シートです。優れた耐候性・遮光性で雑草を抑制し、適度な柔軟性・侵食防止に効果を発揮します。 耐用年数：約7年



路肩



道路法面



フェンス際



高架下

特長

防草効果

ポリエステル繊維をニードルパンチ製法により均質なフェルト状に加工し、強度・遮光率を高め、雑草の発生を抑制します。

耐久性

ポリエステル100%の繊維を使用しているため、耐水性・耐候性・耐腐食性に優れ、長期間強度を保持します。

優れた貫入抵抗

高い貫入抵抗力で切り株・浮石などによるシートの破損を防止します。

※チガヤ(イネ科強壯雑草)は、貫通力が強くシートを突き抜ける恐れがありますので、抜根除草等の前処理が必要となります。

材質 ポリエステル不織布

物性

項目	物性値	試験方法
質量 (g/m ²)	600 以上	JIS L 1908
厚さ (mm) 押圧荷重 2kPa {20gf/cm ² }	4.0 以上	JIS L 1908
引張強さ (N/5cm) {kgf/5cm}	タテ 600 {61.2} 以上	JIS L 1908
	ヨコ 600 {61.2} 以上	JIS L 1908
遮光率 (%)	99.9 以上	JIS L 1055A法
透水係数 (cm/sec)	2.0 × 10 ⁻¹ 以上	JISA 1218準用 ^{※1}

※1 透水係数は、JIS L 1908 押圧荷重2kPa(20gf/cm²)時の試験結果を用いて算出

規格

色	幅	長さ	面積
グリーン	1.0m	10m	10m ²
グリーン	2.0m	10m	20m ²